

コクソール取扱説明書

1. はじめに

コクソールは特殊合成樹脂と木の粉末を主成分とする合成コクソ剤(木パテ)です。

当社は漆の技術と最新の合成化学の技術を駆使し、木工品の木材割れ、傷跡節穴、素地の接合部に使用される新しい合成材料を主成分とする、保存性に優れたコクソ剤「コクソール」を開発しました。

2. 用途

ベニヤ板、木材、木工品、家具などの割れ、傷跡、節穴、素地の接合部分などの充填、補修等。

3. 特徴

- (1)速乾性で乾燥塗膜は木質と同等です。
- (2)耐水、耐油、耐久性に優れています。
- (3)乾燥後の塗膜の肉や背が少ないです。
- (4)ヘラ付けなどの作業性が良好で、手離れが良いです。
- (5)乾燥した後はどのような塗料でも塗装可能です。
- (6)木部に対する密着性は抜群で、ユリア樹脂系接着剤にも良好な密着性を示します。
- (7)ホルムアルデヒドの発生はありません。

4. コクソールの種類

コクソールには以下の11色が揃っています。(色見本をご確認ください。)

白原色 白 木地色 白ブナ ヒノキ 中間色 タモ ラワン 赤 赤ブナ チーク

5. 使用方法

- (1)充填・補修部のゴミ、水分、旧塗膜などを除去し、コクソールが直接木地に接触するように素地を調整します。その後木べらや金べらなどで強く押し付けながら塗り付けます。
(木地に水分が多すぎたり、塗膜の上などに塗り付けた場合、接着が悪くなり、容易に剥がれますので、ご注意ください)
- (2)充填箇所が深い場合は、数回に分け薄く塗り重ねてください。一度に厚く塗りますと、内部の乾燥が遅くなり、上手に仕上げる事が出来ません。
(塗り重ねは2~5分間隔で行ってください)
- (3)乾燥後は多少肉やせしますので、少し厚めに塗り、乾燥後サンドペーパーで研磨してください。

6. 使用上の注意

- (1)乾燥が非常に速いので缶から取り出したら、なるべく早くご使用ください。
ご使用中、コクソールが硬くなったり、ボソボソしたらコクソールシンナーで希釈してご使用ください。
- (2)ご使用後は必ず密栓し、なるべく日の当たらない冷暗所にて保存してください。
- (3)開封時、表層に樹脂が分離していた場合、ヘラ等で良く攪拌してご使用ください。
樹脂液が分離していても品質、性能には影響ありません。
- (4)可燃性ですので、火気に十分ご注意ください。

コクソール 色見本

※ 多少の色違いは、市販のラッカーエナメルで調整できます。
実際の色とは若干異なる場合があります。

●白色系



白原色



白色



生地色



白ブナ



ヒノキ



中間色



タモ

●赤色系



ラワン



赤



赤ブナ



チーク

特殊塗料専門メーカー

ISO-9001 認証

 **寿化工株式会社**

www.kotobukikakou.co.jp

〒346-0111 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎724-1

TEL:0480-85-1045 FAX:0480-85-2204

